

## Технический Паспорт




### Грунт наполняющий 5+1

**Продукт:** 2К грунт акриловый для локального и полного ремонта кузовного элемента.

**Свойства:** Продукт используется при окрасочном ремонте кузовного элемента для грунтования кузовного элемента перед нанесением финишного покрытия. Используется как шлифуемый наполнитель и грунт.

- Легко перемешивается и комфортно наноситься
- Прекрасно обрабатывается после высыхания.
- Обладает высокой заполняющей способностью
- Быстро высыхает даже при нанесении толстым слоем
- Отличная адгезия к различным поверхностям.

**Цвета:** – светло-серый, серый , черный.

	Пропорции смешивания.		
		Объёмные части	Весовые части
	Грунт	5	100 гр
	Отвердитель для грунта	1	13 гр
	Разбавитель	0 - 30%	0- 18 гр
	Вязкость распыления 25 секунд, FORD 4 при температуре 20°C		
	Жизнеспособность смеси 60 мин при температуре 20°C		
	Краскораспылитель Сопло – 1,6÷1,8 мм, Давление: Стандартный 1,5-3 бар HVLP–согласно производителя оборудования		
	Количество слоёв 2-3 слоя. Толщина сухого покрытия =70-80 мкм/слой		
	Время испарения		5-10 минут
	межслойная выдержка		
	Время сушки в 20°C: Полное высыхание: 4 часа		Время сушки в 60°C: Готов к работе: 30 мин
	Температура менее чем 20°C значительно продлевает время высыхания		

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления

**Нанесение:** Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода, допустимо наносить на:

- основание из стали или алюминия,
- шпаклёвку полиэфирную,
- старое лакокрасочное покрытие.
- стеклопластики

Поверхность должна быть обезжирена, очищена и отшлифована.

Металлическую поверхность следует предварительно обезжирить и загрунтовать реактивным грунтом. Старое лакокрасочное покрытие необходимо очистить от грязи, обезжирить и зашлифовать. После высыхания покрытие следует шлифовать:

шлифовка по сухому машинкой - наждачная бумага P320-P500

шлифовка вручную по мокрому - наждачная бумага P600-P800

**Внимание:** Во время работы с продуктом 2K обязательным является использование средств индивидуальной защиты. Следует защитить глаза и дыхательные пути.

- Помещения должны быть хорошо вентилируемыми.
- Очистку оборудования и инструмента следует производить непосредственно после нанесения.

**- Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**

**Хранение:** В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!

Отвердитель хранить от перегрева!

**Гарантийный срок хранения:** Грунт акриловый - 18 месяцев от даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.

Отвердитель для грунта - 12 месяцев от даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.